

Люминесценция пленок $\text{Cr}^{4+} : \text{Ca}_2\text{GeO}_4$ в ближней ИК области спектра

О.Н.Горшков*, Е.М.Дианов**, Н.Б.Звонков*, Г.А.Максимов*,
В.Н. Протопопов**, Ю.И.Чигиринский*

Методом магнетронного ВЧ распыления получены пленки $\text{Cr}^{4+} : \text{Ca}_2\text{GeO}_4$ на подложках из плавленого кварца. Как исходные, так и отожженные на воздухе при температуре не более 700°C пленки были аморфными. При лазерном возбуждении на длине волны 980 нм в пленках, отожженных в интервале температур 500–700°C, обнаружена фотолюминесценция в диапазоне длин волн 1200–1400 нм, что свидетельствует о наличии в них ионов хрома в четырехвалентном состоянии.

Ключевые слова: тонкие пленки, магнетронное распыление, ионы хрома, люминесценция.

Оптические материалы, легированные Cr^{4+} , представляют большой интерес, связанный, прежде всего, с возможностью генерации лазерного излучения на длинах волн 1.2–1.5 мкм. Данный диапазон перспективен для волоконно-оптических систем связи. Практическое применение находят также лазерные кристаллы $\text{Cr}^{4+} : \text{YAG}$ и форстерита $\text{Cr}^{4+} : \text{Mg}_2\text{SiO}_4$, в частности лазер на основе последнего перспективен для накачки волоконных ВКР-усилителей, работающих на длине волны 1.31 мкм. [1]. Другой особенностью лазерных кристаллов, легированных Cr^{4+} , является широкая спектральная полоса люминесценции, позволяющая создавать фемтосекундные лазеры (см., напр., [2]).

Несомненный интерес представляет поиск других соединений, содержащих хром в четырехвалентном состоянии, в частности кристаллов со структурой оливина (см., напр., [3]), в которых ожидается сильная люминесценция ионов Cr^{4+} . В работе [4] была показана перспективность кристаллов $\text{Cr}^{4+} : \text{Ca}_2\text{GeO}_4$. Это связано с тем, что в них можно ожидать более высокую по сравнению с форстеритом концентрацию ионов Cr^{4+} в тетраэдрических координатных состояниях и, как следствие, более высокую эмиссионную интенсивность. Данное обстоятельство обусловлено близостью ионных радиусов четырехвалентных ионов Cr^{4+} и Ge^{4+} . В [4] сообщалось о получении объемных кристаллов $\text{Cr}^{4+} : \text{Ca}_2\text{GeO}_4$ с общей весовой концентрацией Cr^{4+} около 0.5 % процентов и о наблюдении полосы фотолюминесценции при комнатной температуре с максимумом интенсивности излучения при $\lambda = 1290$ нм, которую авторы связывают с Cr^{4+} .

Получение $\text{Cr}^{4+} : \text{Ca}_2\text{GeO}_4$ в виде пленок на различных подложках является важным для развития технологии элементов интегральной и волоконной оптики. Особый интерес представляет формирование данного соединения в виде аморфных пленок. Учитывая, что в оливи-

новой элементарной ячейке тетраэдры и октаэдры максимально разупорядочены и четырехвалентное состояние ионов хрома в тетраэдрическом замещающем положении $\text{Cr}^{4+} : \text{Ca}_2\text{GeO}_4$ определяется, по существу, ближайшим атомным окружением, можно ожидать, что аналогичными люминесцентными свойствами ионы Cr^{4+} будут обладать и в аморфных пленках.

В настоящей работе впервые представлены экспериментальные данные по формированию пленок $\text{Cr}^{4+} : \text{Ca}_2\text{GeO}_4$ и исследованию их оптических характеристик.

Пленки $\text{Cr}^{4+} : \text{Ca}_2\text{GeO}_4$ осаждались магнетронным реактивным ВЧ распылением холоднопрессованной мишени состава $2\text{CaO} + \text{GeO}_2 + \text{Cr}_2\text{O}_3$ (при весовой концентрации Cr_2O_3 0.1–1.5 %) на подложку из плавленого кварца в атмосфере газовой смеси аргон–кислород (весовая концентрация O_2 20 %) при давлении $2 \cdot 10^{-1}$ Па, мощности ВЧ разряда ~ 6 Вт/см² и частоте 13.6 МГц. Скорость осаждения составляла 0.1 мкм/ч. После осаждения пленки толщиной ~ 3 мкм отжигались на воздухе в интервале температур 500–900°C. Условия массопереноса вещества в пленку из мишени контролировались с помощью электронно-зондового рентгеноспектрального микроанализа на установке SEM-515 (Philips), оснащенной энергодисперсионным анализатором EDAX-9900 (EDAX).


Была выявлена идентичность состава пленок составу распыляемой мишени. Структура полученных пленок определялась рентгенодифракционными методами на установке «Дрон-3» в геометрии «скользящего пучка». Рентгеноструктурный анализ показал, что исходные и отожженные вплоть до температур 700°C пленки были рентгеноаморфными. Эллипсометрические измерения показателя преломления n при $\lambda = 650$ нм для исходных пленок дали $n = 1.9 - 2.3$. Отжиг пленок при температуре ~ 700 °C дал $n = 1.69 - 1.7$, что примерно совпадает с показателем преломления, измеренным на монокристаллическом $\text{Cr}^{4+} : \text{Ca}_2\text{GeO}_4$.

Следует также отметить, что формирование оптически-активного пленочного материала $\text{Cr}^{4+} : \text{Ca}_2\text{GeO}_4$ по методике, использованной в настоящей работе, происходит при температурах, значительно более низких по сравнению с температурой синтеза кристаллов.

*Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского государственного университета, Россия, 603600 Н.-Новгород, просп. Гагарина, 23, к. 3

**Научный центр волоконной оптики при ИОФ РАН, Россия, 117942 Москва, ул. Вавилова, 38

Поступила в редакцию 19 октября 1999 г.



Спектр фотолюминесценции пленок $\text{Cr}^{4+}:\text{Ca}_2\text{GeO}_4$ (1) и объемного монокристалла CaGeO_4 [4] (2).

Спектры поглощения, измеренные для специально приготовленных пленок толщиной 30 мкм, отожженных при температурах 500–900°C, показали наличие полос поглощения ($\lambda = 600–800$ и $1000–1100$ нм), характерных как для форстерита, легированного четырехвалентным хромом [5], так и для монокристаллического $\text{Cr}^{4+}:\text{Ca}_2\text{GeO}_4$ [4].

Анализ спектров фотолюминесценции, измеренных при комнатной температуре для пленок с разным весовым содержанием хрома (0.1–1.5 %), показал, что полоса фотолюминесценции лежит в пределах 1150–1500 нм, имеет максимум в области длин волн 1250–1410 нм и практически совпадает с соответствующим спектром для монокристаллического образца $\text{Cr}^{4+}:\text{Ca}_2\text{GeO}_4$. Для примера на рисунке представлен спектр фотолюминесценции отожженной при $T = 700^\circ\text{C}$ пленки с весовым содержанием хрома 0.5 % (кривая 1). Возбуждение осуществлялось с помощью диодного лазера мощностью 1 Вт с $\lambda = 980$ нм. Сфокусированный лазерный пучок вводился в пленку через торец кварцевой подложки, сошлифованной под углом 60° . На этом же рисунке приведен спектр фотолюминесценции, полученный при комнатной температуре в работе [4] для объемного монокристаллического образца при аналогичных режимах накачки (кривая 2).

Таким образом, люминесценция в аморфных пленках с максимумом интенсивности при тех же длинах волн, что и для монокристаллов, свидетельствует о наличии ионов Cr^{4+} в тетраэдрических позициях [5]. Это подтверждает сделанное предположение о возможности реализации четырехвалентного состояния ионов хрома в аморфной матрице $\text{Cr}^{4+}:\text{Ca}_2\text{GeO}_4$ и показывает перспективность использования данного материала для создания на его основе волноводного лазера с излучением в области $\lambda \sim 1.3$ мкм.

1. Dianov E.M. et al. *Electron.Letts.*, **32**, 1481 (1996).
2. Liu X. et al. *Optics Letts.*, **23**, 129 (1998).
3. Li Y., Petricevic V., Alfano R.R. *Novel laser sources and applications* (San Jose, California, SPIE Opt.Engng Press, 1994, p.103).
4. Petricevic V., Bykov A.B., Evans J.M., Alfano R.R. *Optics Letts.*, **21**, 1750 (1996).
5. Yamaguchi Y., Yamagishi K., Nobe Y. *J.Crystal Growth*, **128**, 996 (1993).

O.N.Gorshkov, E.M.Dianov, N.B.Zvonkov, G.A.Maksimov, V.N.Protropov, Y.I.Chigirinskii. Luminescence of $\text{Cr}^{4+}:\text{Ca}_2\text{GeO}_4$ films in the near infrared region.

The $\text{Cr}^{4+}:\text{Ca}_2\text{GeO}_4$ films are produced on fused silica substrates by the method of RF magnetron sputtering. Both initial films and those annealed in air at temperature below 700°C , are amorphous. The films annealed at temperatures from 500 to 700°C exhibit photoluminescence in the wavelength range from 1200 to 1400 nm upon laser excitation at 980 nm, which suggests that they contain trivalent chromium ions.