

# Аномально-некритичное по температуре двулучепреломление в двухосном оптическом кристалле LBO

С.Г.Гречин\*, В.Г.Дмитриев\*\*, В.А.Дьяков\*\*\*, В.И.Прялкин\*\*\*

*Впервые экспериментально подтверждено существование некритичного по температуре двулучепреломления в кристалле LBO. Показана значительная роль однородных температурных деформаций. В кристалле длиной 5.4 мм на длине волны основного излучения 632.8 нм экспериментально получена ширина температурной кривой более 60 °C.*

**Ключевые слова:** оптические кристаллы, двулучепреломление, температурная зависимость.

В работе [1] нами сообщалось о возможности реализации некритичного по температуре двулучепреломления в двухосных кристаллах. Экспериментально в кристалле КТР была получена ширина температурной кривой более 160 °C. Там же было показано, что этот эффект может иметь место в кристалле трибората лития LBO. В большинстве кристаллов термостабильность разности фаз для распространяющихся волн в основном определяется температурными производными показателей преломления. Отличительной особенностью кристалла LBO являются большие коэффициенты тензора линейного расширения. Это приводит к тому, что помимо рассмотренного для кристалла КТР в [1] температурного изменения показателей преломления в кристалле LBO при однородном нагреве возникают деформационные изменения [2], выражющиеся в повороте его граней и приводящие к повороту кристаллооптической системы координат относительно направления распространения излучения. Угол поворота зависит от угла среза кристалла и может достигать 1°. Это существенно изменяет влияние тепловых процессов по сравнению со случаем кристалла КТР, характеризующегося значительно меньшим линейным расширением.

Конус направлений некритичных по температуре взаимодействий в кристалле LBO имеет в качестве биссектрисы ось  $x$ , т. е. линию пересечения плоскостей  $xy$  и  $xz$ . В плоскости  $xy$  выполняется следующее соотношение между температурными производными для главных значений показателей преломления:

$$\frac{\partial n_x}{\partial T} > \frac{\partial n_z}{\partial T} > \frac{\partial n_y}{\partial T}.$$

\*НИИ радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ им. Н.Э.Баумана, Россия, 107005 Москва, 2-я Бауманская ул., 5; эл. почта: gera@mx.bmstu.ru

\*\*Федеральное государственное унитарное предприятие «НИИ «Полюс», Россия, 117342 Москва, ул. Введенского, 3; эл. почта: vgdmitr@orc.ru

\*\*\*Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, физический факультет, Россия, 119899 Москва, Воробьевы горы; эл. почта: dva@crystal.ilc.msu.ru; vip@crystal.ilc.msu.ru

Поступила в редакцию 26 ноября 1999 г.

В плоскости  $xy$  выражение для разности фаз при креплении кристалла боковой гранью имеет вид

$$\Delta\Phi = \frac{2\pi}{\lambda_0} L \cos 2\psi \left\{ \left[ \frac{n_z(T)}{\cos \varphi_z^i} - \frac{n_{xy}(\varphi_x, T)}{\cos \varphi_{xy}^i} \right] \times [\alpha'_{xx}(\varphi_0)\Delta T + 1] \right\}, \quad (1)$$


где  $\psi = -\alpha''_{xy}\Delta T$  – угол термодеформационного поворота граней кристалла относительно кристаллооптической системы координат (см. [2]);  $\varphi_0$  – угол среза кристалла относительно оси  $x$  (в плоскости  $xy$ );  $\alpha'_{xx}(\varphi_0)$  – коэффициент линейного расширения вдоль направления распространения излучения;  $\alpha''_{xy}$  – коэффициент термодеформационного изменения кристалла;  $\varphi_x$  – угол между осью  $x$  и направлением распространения излучения;

$$\varphi_{z,xy}^i = \psi \frac{n_{z,xy} - 2}{n_{z,xy}} + \varphi_0.$$

– углы преломления для обеих компонент поля. Остальные обозначения общепринятые. Выражение (1) показывает, что температурное изменение угла  $\psi$  может давать в разность фаз вклад, соизмеримый со вкладом температурного изменения показателей преломления.


С использованием специально разработанной программы серии LID (Laser Investigator & Designer, <http://www.bmstu.ru/~lid>) был выполнен ряд расчетов для кристалла LBO. Модель кристалла учитывала температурное изменение показателей преломления (полином третьего порядка), температурную зависимость коэффициента теплового расширения (полином третьего порядка) и вклад деформационных изменений. Результаты расчетов показали, что на длине волны излучения 632.8 нм некритичное по температуре взаимодействие будет иметь место при угле среза  $\varphi_0 = 53^\circ$ .

Экспериментальная проверка этого режима по методике, аналогичной использованной в [1], была выполнена с двумя образцами кристалла LBO длиной 5.35 мм, выращенными на кафедре волновых процессов физического факультета МГУ (кристаллы имели срезы для взаимодействия в плоскости  $xy$  с  $\varphi_0 = 0$  и  $45^\circ$ ). Плоскость поляризации излучения Не–Не-лазера ориентировалась под углом  $45^\circ$  к оси  $z$ . На выходе кристалла устанавливался анализатор. При нагреве кристалла разное изменение

Рис.1. Температурная кривая для среза с  $\varphi_0 = 0$ .

длины оптического пути для двух волн приводило к формированию интерференционной картины (изменению интенсивности  $I$ ). Для среза с  $\varphi_0 = 0$  результаты измерений (точки) и расчета (сплошная линия) представлены на рис.1. Ширина температурной кривой на уровне 0.5 составляет  $6^{\circ}\text{C}$ . При угле  $\varphi_x = 53^{\circ}$  результаты измерений (точки) и расчета (сплошная линия) приведены на рис.2. При нагреве кристалла до  $50^{\circ}\text{C}$  интенсивность излучения изменяется не более чем на 10 %. На уровне 0.5 ширина температурной кривой составляет  $62^{\circ}\text{C}$ . По форме кривой видно, что реализован некритичный по температуре режим. Угол термодеформационного поворота входной грани кристалла при нагреве до  $180^{\circ}\text{C}$  составлял около  $2^{\circ}$ . Это значительно превышает угловое расстояние между интерференционными максимумами, равное  $21'$ . Сделанные оценки показывают, что при выборе оптимального угла среза кристалла может быть получена ширина температурной кривой больше  $100^{\circ}\text{C}$ .

Таким образом, отличительной особенностью реализованного некритичного по температуре двулучепреломления в кристалле LBO является одновременное действие трех механизмов: температурного изменения показателей преломления, линейного расширения и деформаци-

Рис.2. Температурная кривая при  $\varphi_x = 53^{\circ}$  в некритичном по температуре режиме.

онных поворотов входной грани кристалла и кристаллооптической системы координат. Более подробно выполненные теоретические и экспериментальные исследования будут представлены авторами позже. Необходимо также отметить, что при измерениях температурных ширин синхронизма преобразователей частоты в кристаллах с достаточно большими коэффициентами линейного расширения в направлениях, отличных от главных, также необходим учет термодеформационных изменений. Действием этого механизма, очевидно, можно объяснить имеющееся значительное различие температурных ширин синхронизма, измеренных разными авторами.

- Гречин С.Г., Дмитриев В.Г., Дьяков В.А., Прялкин В.И. *Квантовая электроника*, 26, 77 (1999).
- Най Дж. *Физические свойства кристаллов* (М., Мир, 1987).

**S.G.Grechin, V.G.Dmitriev, V.A.D'yakov, V.I.Pryalkin. Anomalous temperature-independent birefringence in a biaxial optical LBO crystal.**

The existence of temperature-independent birefringence in an LBO crystal was confirmed experimentally for the first time. The considerable role of homogeneous temperature-induced deformations was demonstrated. A bandwidth of the temperature phase-matching curve greater than  $60^{\circ}\text{C}$  was obtained experimentally in a crystal 5.4 mm long at a fundamental radiation wavelength of 632.8 nm.